

MT500 PODLAHOVÝ LAK

INFORMACE K PRODUKTU



OBECNÝ POPIS

Jednosložkový lak na vodní bázi s nízkým zápachem. Pro dřevěné podlahy vystavované lehčí zátěži v komerčních prostorech a silné zátěži v domácích

Snadno se nanáší a je vhodný na všechny druhy dřeva. Používá se na lakování nových, neošetřených a čerstvě obroušených dřevěných podlah.

Před nanesením laku MT500 je nutné nalakovat první vrstvu jedním ze základních laků Junckers.

MT500 Lacquer obdržel dánské označení pro vnitřní klima. Produkt s tímto označením prošel rozsáhlými testy emisí těkavých látek a pachů. Tím je zajištěno, že ve výrobku nejsou žádné chemické látky, které nepříznivě ovlivňují kvalitu ovzduší v místnosti.

Pro profesionální i soukromé použití

Popis produktu

Produkt: polyuretan/akryl

Velikost balení:

2½ litru: matný a hedvábně matný

5 litrů: Ultramatný, matný a hedvábně matný

10 litrů: matný a hedvábně matný

Vzhled:

Krémová/mléčná v nádobě. Po zaschnutí bezbarvý film.

Technické informace

Vydatnost: 10 m²/litr

Před aplikací: před použitím dobře protřepejte

Aplikační nástroje: štětec/váleček. Neaplikujte lak vylitím přímo na podlahu.

Teplota podkladu: 15-25 °C.

Ředění: nedoporučuje se

Doba schnutí při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti: lehká zátěž přibližně po 8 hodinách. Plně vytvrzen po 72 hodinách.

Relativní vlhkost: Produkty na vodní bázi mají určitý lepicí účinek, a proto se doporučuje je používat pouze v místnostech se stálou vlhkostí. To znamená, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší relativní vlhkostí by se neměla měnit o více než 30 % v průběhu roku.

Čištění náradí: voda a mýdlo ihned po použití

Skladování: Neotevřené a skladované při 20 °C vydrží 1 rok. Nevystavovat teplotám pod 5 °C.

Návod k použití

Neošetřené/broušené podlahy:

Ujistěte se, že povrch je absolutně čistý, suchý a bez prachu, vosku, mastnoty, leštidla, zbytků mýdla atd. Před celoplošným lakováním se doporučuje provést zkušební aplikaci na menší ploše.

- 1) Před použitím nádobu dobře protřepejte.
- 2) Naneste první vrstvu jedním ze základních laků Junckers. Lak nanášejte válečkem plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zamezili hromadění laku.
- 3) Povrch nechte zaschnout a následně aplikujte druhou vrstvu lakem Junckers MT500.
- 4) Po zaschnutí proveďte mezikroky o zrnitosti P150 - P180.
- 5) Podlahu vyluxujte a naneste finální vrstvu lakem Junckers MT500.
- 6) Podlaha snese mírnou zátěž po 8 hodinách, po 4 dnech je plně vytvrzená.

Preventivní opatření

Před použitím přípravku si pozorně přečtěte etiketu na obalu a dodržujte doporučená preventivní opatření. Viz bezpečnostní list pro podrobné informace.

Manufacturer:

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk

F 5.1 2 / 2

Junckers Industrier A/S Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
commercial@junckers-france.fr Replaces

2023-11-06 www.junckers.com

Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 /

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.com

Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es

2023-09-04

Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it

Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de