

Master Filler Aqua



Tmel na vodní bázi na dřevěné podlahy

Master Filler Aqua je hustý a snadno broušitelný tmel na spáry a praskliny v dřevěných parketách. Výplň vytváří jednotný povrch, extrémně snadno se s ním pracuje a nepraská. Je elastický a umožňuje tak dřevu pracovat.

- Snadno broušitelný
- Na vodní bázi
- Elastická konzistence
- Bez zápachu

Oblast použití

K tmelení nových, neošetřených, nově obroušených a dříve ošetřených dřevěných povrchů. Vhodný pro všechny druhy dřeva kromě merbau.

Aplikace

Předúprava

Je důležité, aby dřevo i tmel měly teplotu min. 15 °C (nejlépe kolem 20 °C) a vlhkost vzduchu cca. 50 %. Ujistěte se, že místnost je dobře větraná pro optimální odpařování a dobu schnutí. Povrch musí být zcela čistý, suchý a zbavený nečistot, vosku, mastnoty, leštidla atd. Špína a nepravidelnosti by měly být odstraněny pomocí brusky. V případě potřeby očistěte povrch pomocí WOCA Intenzivní čistič dřeva, zředěný 1:20.

Vždy pamatovat

Nezapomeňte vždy provést test na méně viditelném místě, abyste ověřili kompatibilitu povrchu a produktu.

Finální broušení: zrnitost P60-P80

Pracovní postup:

- 1) Před použitím nádobu důkladně protřepejte.
- 2) Smíchejte tmel Master Filler Aqua s jemným, čistým brusným prachem na jemnou konzistenci.
- 3) Náplň rovnoměrně rozetřete pomocí nerezové špachtle na celou plochu podlahy. V případě potřeby tento postup opakujte.
- 4) Jakmile povrch zaschne, obruste ho brusným papírem zrnitosti P100 - P120.
- 5) Povrch poté nalakujte jedním z laků Woca podle pokynů k produktu.

Poznámka

Budte si vědomi problémů s kompatibilitou u dřev s vysokým obsahem kyseliny tříslové nebo u merbau a exotických dřevin. Master Filler Aqua se nesmí ředit.

Doba schnutí

Čas schnutí: 30-60 minut při 20°C

Doporučení: Optimální šířka spár je 3-4 mm. Doba schnutí se může lišit v závislosti na velikosti spár, teploty a větrání v místnosti. Při tmelení větších spár, se musí tmel Master Filler Aqua nechat zcela zaschnout a pak proces tmelení opakovat.

Technická data

VOC: 0 g/l, maximální obsah VOC (A/e (WB)): 130 g/l.

Doba použitelnosti: 1 roky

Aplikační teplota: +15-30 °C a cca. 50% vlhkost.

Rozsah: 15-20 m²/l

Barvy: Bezbarvý

Skladování: +10-25 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření. V zimě skladujte mimo mraz a v létě chlaďte.

Čistění nářadí: vodou a mýdlem

Balení: 5l

Poměr míchání Smíchejte 20 % brusného prachu, v závislosti na barvě dřeva a hloubce a šířce spár.

Zápach: bez zápachu

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlém laboratorním testování a praktických zkušenostech. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu WOCA Denmark, nemůžeme zaručit nic jiného než kvalitu výrobku. WOCA Denmark A/S se zříká jakékoli odpovědnosti za neúmyslné použití a manipulaci s výrobkem. Výrobek lze v zásadě považovat za polotovár, protože výsledek závisí na konstrukci, povaze podkladu, předúpravě, teplotě, vlhkosti, aplikaci atd. WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo na změnu výrobku a uvedené údaje bez upozornění. Tento štítek/popis produktu nahrazuje všechny předchozí verze.